

FILARC PZ6163

A metal cored wire alloyed with 17%Cr and 1% Mo used with M21 shielding gas.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN 14700 : T Fe7
	DIN 8555 : MF5-400GC

Prd spawania	DC+
--------------	-----

Typowy skad chemiczny stopiwa %

C	Mn	Si	Cr	Mo
0.17	0.53	0.83	16.6	1.08

Dane wydajności stopiwa

rednica	A	V	Prdko podawania drutu	Wydajno stopiwa
1.6 mm	150-450 A	21-40 V	2.4-11.9 m/min	1.8-9.0 kg/h