

OK Autrod 13.27

OK Autrod 13.27 to miedziowany, niskostopowy drut elektrodowy z dodatkiem 2%Ni, przeznaczony do spawania ukiem krytym stali niskostopowych i stali mrozoodpornych, stosowanych np. w konstrukcjach morskich. Moe by uywany w kombinacji z topnikiem OK Flux 10.62, OK Flux 10.71 lub OK Flux 10.75.

Dane techniczne	
Klasyfikacje	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Aprobaty	CE : EN 13479 DB : 52.039.08 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska wiecej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Skad drutu %			
C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19