

## OK Autrod 13.43

OK Autrod 13.43 to miedziowany drut elektrodowy z dodatkiem CrNiMo, przeznaczony do spawania ukiem krytym stali o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, takich jak 0X 812, SSS 100. Może być użyty w kombinacji z topnikiem OK Flux 10.62.

Dane techniczne	
<b>Klasyfikacje</b>	SFA/AWS A5.23 : EG EN ISO 26304-A : S3Ni2,5CrMo EN ISO 26304-B : (SUN4C1M3)
<b>Aprobaty</b>	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12104

Zatwierdzenia są oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ESAB.

Skład drutu %					
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.12	1.55	0.19	2.29	0.67	0.47