

OK Autrod 13.49

Ni-alloyed, copper-coated wire for Submerged Arc Welding. Mainly for low temperature steels down to temperatures of -101°C.

Dane techniczne

Klasyfikacje	SFA/AWS A5.23 : ENi3 EN ISO 14171-A : S2Ni3
Aprobaty	VdTÜV : 12103

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Skad drutu %

C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28