

OK Tubrod 15.34

A metal cored 307L stainless steel cored wire for use with M13 shielding gas.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN 14700 : T Fe10
	EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M12 2
	EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M13 2
	EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn M M21 2
Aprobaty	CE : EN 13479
	DB : 43.039.03
	UKCA : EN 13479
	VdTÜV : 04335

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Prd spawania	DC+
Rodzaj stopu	307
Gaz osonowy	M12, M13, M21 (EN ISO 14175)

Dane wydajności stopiwa

rednica	A	V	Prdko podawania drutu	Wydajno stopiwa
1.2 mm	150-350 A	18-34 V	5.3-16.4 m/min	2.2-7.0 kg/h