

OK Tubrodur 55 O A

OK Tubrodur 14.70 to samoosonowy drut rdzeniowy, dający stopiwo o dużej zawartości węglików chromu. Metal spoiny jest w maksymalnym stopniu odporny na cieranie drobnoziarnistymi materiałami, takimi jak piasek, ruda, glina itd. Typowo jest stosowany do napawania czerpaków, widrów ziemnych, sprzętu górniczego i urządzeń do prac ziemnych, lemieszów zgarniarek itd. Nanosi się maksymalnie 2-3 warstwy.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN 14700 : T Z Fe14
--------------	---------------------

Prd spawania	DC+
Rodzaj stopu	Carbide-rich steel weld metal
Gaz osonowy	None

Typowy skład chemiczny stopiwa %

C	Mn	Si	Cr	Mo	V
3.6	0.88	0.53	22.5	3.5	0.5

Dane wydajności stopiwa

rednica	A	V	Prdko podawania drutu	Wydajno stopiwa
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h