

OK Autrod 12.32

OK Autrod 12.32 to drut elektrodowy z dodatkiem manganu, przeznaczony do spawania ukiem krytym stali konstrukcyjnych o redniej lub podwyszonej wytrzymaoci. Gdy metal spoiny musi spenia wysokie wymagania jakociowe, zaleca si uywanie drutu elektrodowego OK Autrod 12.32 z topnikami niestopowymi lub wprowadzajcymi niewielkie iloci skadników stopowych, takimi jak OK Flux 10.62 lub OK Flux 10.71. Inne kombinacje obejmuj uycie topnika OK Flux 10.40, OK Flux 10.61 lub OK Flux 10.75.

Dane techniczne	
Klasyfikacje	SFA/AWS A5.17 : EH12K EN ISO 14171-A : S3Si
Aprobaty	CWB : F49A4-EH12K-H8 CWB : F49A4-EH12K-H4 BlockPac CE : EN 13479 DB : 52.039.12 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska wiecej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Skad drutu %		
C	Mn	Si
0.13	1.77	0.30